

## Tycroc alumiiniumteip

Tycroc alumiiniumteip põhineb 40 µm paksusel alumiiniumfooliumil ja akrüülilimainel.

### TOOTE KIRJELDUS

- Mehaaniliselt tugev
- Hästi nakkuv
- Suure soojusjuhtivusega
- Niiskuskindel
- Aurukindel
- Vastupidav õlide ja hapete toimele

### KASUTUSALAD

- Tycroc UHP pörandakütte alusplaatide isoleerimine
- Üldotstarbeline termiline isoleerimine nii sise- kui ka välitingimustes
- Külmutus- / soojendussüsteemi hermetiseerimine

TEHNILISED ANDMED	
Põimiku materjal	Alumiiniumfoolium
Põimiku paksus	40 µm
Liimi tüüp	Akrüül
Katkevenivus	2 %
Tõmbetugevus	7.5 N / 25 mm
Temperatuurikindlus MIN	-
Temperatuurikindlus MAX	100

### KASUTUSJUHISED

- Kanda puhtale, kuivale ja tolmuvabale pinnale

### HOIUSTAMINE

Kuni 24 kuud pärast pakendile märgitud tootmiskuupäeva, avamata originaalpakendis.  
 Hoida temperatuuril kuni 21° C, eemal otsesest päikesevalgusest.

### PAKEND

50 m x 45mm / rull, 28 rulli kastis

### OHUTUSINFORMATSIOON

- Vältida pikaaegset nahale sattumist.
- Hoida lastele kättesaamatus kohas.