

Tycroc Fast FIX

Greitai džiūstantys universalūs vandens pagrindo akriliniai kilijai, tvirtai sukimbantys iš karto. Sudėtyje nėra organinių tirpiklių, kilijai pasižymi trumpu apdorojimo laiku.

Naudojimo sritys

„Tycroc UHP“ plytelėms prie įvairių paviršių klijuoti. Taip pat tinka įvairioms grindų ir sienų dangoms, pavyzdžiui, vinilui, kamščiui, linoleumui, PVC ir veltiniui, įvairių tipų kilimams, įgeriantiems ir neįgeriantiems paviršiams. Tinka šildomoms grindims. Tinkamas pagrindas: cementas, savaime išsilyginantys mišiniai, gipso kartonas, fanera, betonas ir plaušų plokštė. Kilijai gerai kimba net prie lygių ir įgeriančių paviršių. Greitai džiūstantys universalūs vandens pagrindo akriliniai kilijai, tvirtai sukimbantys klijuojant šlapiuoju būdu. Sudėtyje nėra organinių tirpiklių, kilijai pasižymi trumpu apdorojimo laiku.

Naudojimo sąlygos

Naudojimo temperatūra: nuo +18 iki +25 °C. Patalpos santykinė drėgmė neturi viršyti 65 %. Prieš klijuojant kilijų ir klijuojamos medžiagos temperatūra turėtų tapti tokia pati, kaip ir grindų (18–25 °C). Pagrindo santykinė drėgmė turi būti ne daugiau nei 85–90 % RH, atsižvelgiant į medžiagą. Jei reikia, apsaugokite nuo drėgmės. Betonines grindis ir grindis, ant kurių išlietas išlyginamasis mišinys, rekomenduojama pirmiausia nugruntuoti sukibimą gerinančia dispersija. Montuojant grindų ar sienų dangą, visada būtina laikytis pardavėjo / gamintojo nurodymų. Jei grindys šildomos, visada būtina laikytis grindų dangos pardavėjo / gamintojo nurodytų atsargumo priemonių.

Naudojimo instrukcija

Paruošimas: pagrindas turi būti paruoštas montavimo darbams, t. y., turi būti tvirtas, švarus, sausas, ant jo neturi būti alyvos, dulkių ir riebalų. Naudojimo sąlygas reikia patikrinti pagal galiojančius statybos reikalavimus ir DIN 18356. Cementinius, betoninius ir savaime išsilyginančiųjų mišinių pagrindus, taip pat nelygius, senus ir netvirtus paviršius nušlifaukite, kol gausite tvirtą ir kibų paviršių. Po šlifavimo nuo grindų nuvalykite dulkes.

Naudojimas: Prieš naudojimą kilijus gerai išmaišykite. Kilijus mentele užtepkite ant pagrindo. Nenaudokite daugiau kilijų nei reikia grindų dangai priklijuoti. Grindų dangą sumontuokite nedelsdami arba truputį palaukę. Kilijus gerai paskleiskite, kad būtų pašalintas oro perteklius ir užtikrintas geras kilijų bei grindų dangos sąlytis. Rekomenduojama naudoti grindų dangos volelį. Įsitikinkite, kad grindų danga visu paviršiumi sukimba su kilijais.

Šlapiasis kiljavimas: Kilijus užtepkite mentele. Klijuojamą medžiagą uždėkite ant šlapių kilijų. Klijuojant šlapiuoju būdu, ilgiausia kiljavimo trukmė – 20 minučių nuo kilijų užtepimo ant pagrindo. Klijuojamą medžiagą reikia gerai patrinti tinkamu įrankiu.

Dvipusis kiljavimas: Kilijus užtepkite mentele. Klijuojamą medžiagą uždėkite ant šlapių kilijų, atskirkite paviršius ir leiskite kilijams padžiūti 5–10 minučių. Po to vėl sujunkite kilijais padengtus paviršius. Naudojant dvipusio kontaktinio kiljavimo būdą, labai svarbu, kad danga būtų stipriai prispausta prie paviršiaus. Drėgnose patalpose reikia užsandarinti visas grindų dangos jungtis.

„Tycroc UHP“ sąnaudos klijuojant plyteles: apie 0,8 kg/m². Tai yra 1 x 15 kg plastikinis kibiras apie 19 m² plotui. Matuota naudojant B3 kiljavimo šukas. Naudojant kitokias šukas, sąnaudos bus kitokios.

Valymas

Dirbdami su klijais pasirūpinkite švara. Nesukietėjusius klijus valykite specialiomis šluostėmis arba vandeniu sudrėkinta šluoste. Sukietėjusius klijus valykite alkoholiu. Kol klijai šlapi, įrankius nuplaukite vandeniu.

Techniniai duomenys

| Savybės | Mato vnt. | Reikšmė |
|--|-----------|-----------|
| Darbo laikas | Min. | 5–20 |
| Kietėjimo trukmė (+23 °C / 50 % RH) | Min. | 60 |
| Galutinis sukibimas | mm/24 h | 24 |
| Kietosios medžiagos | % | 70 |
| Atsparumas temperatūrai po sukietėjimo | °C | –30...+70 |

Nurodyti parametrai buvo išmatuoti esant +23 °C temperatūrai ir 50 % santykinei oro drėgmei.

Spalva

Šviesiai geltona, sukietėjus – smėlinė.

Pakuotė

15 kg plastikinis kibiras.

Laikymas

Garantinė laikymo trukmė – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant drėgmei atsparioje originalioje pakuotėje, sausoje ir vėsioje vietoje. Gaminį saugoti nuo šalčio.

Atliekų tvarkymas

Pakuotę visiškai ištuštinkite ir pašalinkite pagal reikalavimus.

Saugumo reikalavimai

Naudojant pasirūpinti pakankamu vėdinimu. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Patekus ant odos ar į akis, nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją. Baigus naudoti, pakuotę iškart uždaryti. Darbas turėtų būti atliekamas taip, kad būtų išvengta tiesioginio sąlyčio su gaminiumi.

Daugiau informacijos pateikiama gaminio saugos duomenų lape (SDL).

Dėmesio! Šiame dokumente pateikiami nurodymai paremti gamintojo atliktais bandymais ir pateikiami sąžiningai. Dėl medžiagų ir pagrindų skirtumų, taip pat įvairių naudojimo galimybių, kurių negalime kontroliuoti, neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Naudojimo vietoje rekomenduojama patikrinti gaminio tinkamumą.