

## Tycroc Premium FIX

Neutraalne, hallituskindel, üle värvitav, hübriidpolümeeri baasil valmistatud liimhermeetik.

### TOOTE KIRJELDUS

- Silikooni-, isotsüanaatide- ja lahustivaba.
- Tardub õhuniiskuse toimet, lõhnatult.
- Kiiresti tarduv: esimeste tundide jooksul pärast kasutamist polümeriseerub toode väga kiiresti.
- Väga heade hermeetiliste omadustega, akrüülvärviga üle värvitav.
- Kõrge UV-, vananemis- ja ilmastikukindlus.

### KASUTUSALAD

- Tycroc ehitusplaatide liimimisel nii omavahel kui ka teistele pindadele.
- Liimimistööd nii sise- kui ka välitingimustes.
- Kasutatav nii liistude, profiilide, isoleermaterjali kui ka dekoratiivsete plaatide jms kinnitamisel
- Nakkub hästi metall- ja muude pindadega (nt alumiinium, tsingitud teras, vask, klaas, PVC, betoon, puit, tellis, kivi...).
- Nakkub märgade pindadega.
- Kemikaalikindlus: talub puhast, soolast ja karedat vett, vee baasil kodukeemiat ning vähestes kogustes süsivesinikke, lahjendatud happeid ja aluselisi aineid.
- Toode ei talu lahusteid ega pidevat kokkupuudet klooriveega.

### TEHNILISED ANDMED

Toote omadused	Ühik	Väärtus
Pindkuivamise aeg	minutid	25 ± 5
Tardumisaeg	minutid	60 ± 10
Tardumiskiirus	mm/24 h	3 - 4
Tihedus DIN 53 479-B	g/cm <sup>3</sup>	1,44 ± 0,05
Tardunud hermeetiku omadused	Ühik	Väärtus
Liikumisvõime, ISO 11600	%	± 25
Elastne deformatsioon, ISO7389	%	> 70
Mahu kahanemine, ISO10563	%	Max. 1,5
Elastsusmoodul 100% pikenedisel, ISO 8339	%	425 ± 25
Tõmbetugevus, ISO 8339	MPa	0,32 ± 0,01
Kõvadus (Shore A)		23 ± 2
Temperatuuritaluvus	°C	-40 to +80

Toodud parameetrid on mõõdetud tingimustel +23 °C ja 50% suhtelist õhuniiskust.

### KASUTUSJUHISED

- Kanda puhtale, kuivale ja tolmuvabale pinnale.
- Puhtama tulemuse saamiseks kasutada vajadusel maalriteipi.
- Tasandada seebiveega. Suruda hermeetik korralikult vastu aluspinda.
- Hoida asfaldi või bituumeniga kokkupuutumise eest. Hoida eemal alkoholipõhistest vahenditest (need takistavad polümeriseerumist). Kasutaja ülesanne on kontrollida vahendi nakkuvuse, keemiliste omaduste ja määrvuse astme sobivust aluspinnaga.

### HOIUSTAMINE

Kuni 12 kuud pärast pakendile märgitud tootmiskuupäeva, avamata originaalpakendis, niiskuskindlas kohas. Hoida hästi ventileeritud ruumis temperatuuril kuni 30° C.

# TEHNILINE ANDMELEHT



## PAKEND

290 ml tuub, 12 tuubi karbis / 600ml tuub, 20 tuubi karbis

## OHUTUSINFORMATSIOON

- Silma sattumisel loputada silmi kohe rohke veega ja konsulteerida arstiga.
- Vältida pikaajast nahale sattumist.
- Hoida lastele kättesaamatus kohas.