

## **TYCROC PREMIUM FIX**

Neutralus ,atsparus pelėsiams, dažomas, hibridinio polimerinio pagrindo klijai-hermetikas.

### PRODUKTO APRAŠYMAS

- Be silikono, izocionatų ar tirpiklių.
- Neutralus ir bekvapis,kietėja oro drėgmėje.
- Greitai stingstantis: greita polimerizacija pirmomis valandomis.
- Puikus sukibimas, produktas gali būti dažomas akriliniais dažais.
- Puikus atsparumas UV spinduliams, senėjimui ir atmosferai.

### TAIKYMO SRYTYS

- Tycroc plokštės klijuojamos tarpusavyje ir tvirtinamos ant kitų paviršių.
- Jungiamos ir klijuojamos išorėje bei viduje.
- Tinka daugelyje konstrukcijų:panelės, cokoliai, profiliai,izoliacinės ir dekoratyvinės plokštės.
- Puikus sukibimas su metalo atramomis(aliuminis, cinkuotas plienas, varis, stiklas, PVC, betonas, medis, plyta, akmuo...).
- Prikimba prie drėgnų atramų.
- Chemiškai atsparus: gėlam, sūriam ir kietam vandeniui, angliavandenilio išsiliejimamas, skiestoms rūgštims.
- Produktas neatsparus tirpikliams ar ilgalaiikiui kontaktui su baseino vandeniui.

### TECHNINAI DUOMENYS

<b>Savybės</b>	<b>Vienetai</b>	<b>Reikšmė</b>
Tipas		hibridinis polimeras
Plėvelės susiformavimo laikas	minutės	50-70
Sustingimo laikas	mm/24 h	3-4
Tankis	g/cm <sup>3</sup>	1,44
Atsparumas nuotėkiui, (ISO 7390)	mm	0
<b>Sustingusio hermetiko savybės</b>		
Jungties paslankumas, (ISO 11600)	%	± 25
Pailgėjimas lūžio metu (ISO 8339)	%	425
Tempiamasis stipris (ISO 8339)	N/mm <sup>2</sup>	0,60
Modulis esant 100% pailgėjimui (ISO 8339)	N/mm <sup>2</sup>	0,32
Kietumas pagal Šorą A		apie 23
Naudojimo temperatūra	°C	nuo -40 iki +80

Nurodyti parametrai buvo matuojami esant +23 °C ir 50 % santykiniam oro drėgnumui.

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Paviršius turi būti sausas,švarus, be dulkių.
- Geresniam išbaigimui naudoti izoliacinę juostą.
- Lyginti su muiluotu vandeniu. Hermetiką teisingai prispausti prie atramų.
- Vengti kontakto su asfaltu ir bitumu. Laikyti atokiai nuo medžiagų turinčių alkoholio(blokuoja polimerizaciją).Vartotojas turėtų patikrinti suderinamumą su laikomais paviršiais,cheminį suderinamumą.

### SANDĖLIAVIMAS

24 mėnesiai nuo produkto datos, originalioje uždarytoje pakuotėje ir apsaugoti nuo drėgmės. Laikyti gerai vėdinamoje patalpoje,maksimali temperatūra 30°C.

### IPAKAVIMAS

290 ml tūtelė, 12 tūtelių pakuotėje / 600ml tūtelė, 20 tūtelių pakuotėje.

# TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS



## SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Patekus į akis , kuo greičiau išplauti ir kreiptis į medikus.
- Vengti ilgo kontakto su oda.
- Saugoti nuo vaikų.