

## TYCROC PREMIUM FIX

Neitrāls, izturīgs pret pelējumu, krāsojams līmes-hermētiķis uz hibrīdpolimēra bāzes.

### PRODUKTA APRAKSTS

- Nesatur silikonu, izocianātus un šķīdinātājus.
- Sacietē gaisa mitruma ietekmē, bez smaržas.
- Ātri sacietējošs: pirmo stundu laikā pēc izmantošanas polimerizācija notiek ļoti ātri.
- Ļoti labas hermetizācijas īpašības, var krāsot ar akrila krāsām.
- Augsta izturība pret novecošanos, UV staru un laika apstākļu kaitīgo ietekmi.

### IZMANTOŠANA

- Tycroc celtniecības plāksņu savstarpējai līmēšanai, kā arī līmēšanai uz citām virsmām.
- Līmēšanas darbiem iekšējās un āra apstākļos.
- Izmantot līstu, profilu, izolēšanas materiālu kā arī dekoratīvo flīžu u.c. piestiprināšanai.
- Lieliska saķere ar metāla un citām virsmām (piemēram, alumīniju, cinkotu tēraudu, varu, stiklu, PVC, betonu, koku, ķieģeli, akmeni u.c.).
- Laba saķere ar mitrām virsmām.
- Izturība pret ķīmisko vielu iedarbību: izturīgs pret tīra, sāļa un cieta ūdens, sadzīves ķīmijas uz ūdens bāzes un nelielu daudzumu ogļūdeņradi saturošu līdzekļu, atšķaidītu skābju un sārmainu vielu iedarbību.
- Izvairīties no produkta saskares ar šķīdinātājiem vai ilgstošas saskares ar hlorētu ūdeni.

### TEHNISKIE DATI

Īpašība	Mērvienība	Vērtība
Veids		hibrīda polimērs
Plēves veidošanās laiks	minūte	50-70
Sacietēšanas ātrums	mm/24 h	3-4
Blīvums	g/cm <sup>3</sup>	1,44
Noturība pret plūstamību, (ISO 7390)	mm	0
<b>Sacietējuša hermētiķa īpašības</b>		
Kustības spēja, (ISO 11600)	%	± 25
Pagarinājums pārlaužot, (ISO 8339)	%	425
Stiepes izturība, (ISO 8339)	N/mm <sup>2</sup>	0,60
Modulis pie 100% pagarinājuma, (ISO 8339)	N/mm <sup>2</sup>	0,32
Cietība (stiprinājums A)		apm. 23
Ekspluatācijas temperatūra	°C	-40 līdz +80

Norādītie parametri ir izmērīti +23°C temperatūrā un 50% relatīvā gaisa mitrumā.

### LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

- Uzklāt uz tīras, sausas un no putekļiem attīrītas virsmas.
- Tīrākam rezultātam ieteicams izmantot krāsošanas lenti.
- Izlīdzināt ar ziepjūdeni. Kārtīgi piespiest hermētiķi pie pamatvirsmas.
- Izvairīties no produkta saskares ar asfaltu vai bitumenu. Sargāt no alkohola saturošiem produktiem (tie kavē polimerizāciju). Lietotāja uzdevums ir pārbaudīt produkta saķeres, ķīmisko īpašību un ierīces adhēzijas pakāpes piemērotību pamatvirsmai.

### UZGLABĀŠANA

Neatvērtā veidā oriģināliepakojumā, mitrumdrošā vietā 24 mēnešus no ražošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma. Uzglabāt labi ventilējamā telpā ar maksimālo temperatūru 30°C.

# TEHNISKIE DATI



## IEPAKOJUMS

290 ml tūbiņa, 12 tūbiņas kastē / 600 ml tūbiņa, 20 tūbiņas kastē.

## DROŠĪBAS NOTEIKUMI

- Līdzeklim iekļūstot acīs, acis rūpīgi izskalot un vērsties pie ārsta pēc konsultācijas.
- Izvairīties no ilgstošas saskares ar ādu.
- Glabāt bērniem nepieejamā vietā.