

TYCROC PREMIUM FIX

Tycroc Premium Fix – ett neutralt, mögelbeständigt, hybridpolymerbaserat vidhäftande tätningsmedel som kan målas över.

PRODUKTBESKRIVNING

- Fri från silikon, isocyanater och lösningsmedel.
- Härdas luktfritt pga påverkan av luftfuktighet.
- Härdas snabbt: produkten polymeriseras mycket snabbt under de första timmarna efter appliceringen.
- Utmärkta tätningssegenskaper, kan målas över med akrylfärg.
- Hög UV-, åldrings- och väderbeständighet.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Limning av Tycroc byggsivor: ihoplimning och limning på andra ytor.
- Limningsarbeten såväl inomhus som utomhus.*
- Används för att fästa lister, profiler, isoleringsmaterial och dekorativa skivor osv
- Bra vidhäftning vid metall och andra ytor (t ex aluminium, förzinkat stål, koppar, glas, PVC, betong, trä, tegel, sten...).
- Vidhäftning även vid våta ytor.
- Kemikaliebeständighet: tål rent och hårt vatten samt saltvatten, vattenbaserade hushållskemikalier och i små mängder även kolväten, utspädda syror och alkaliska ämnen.
- Produkten tål inte lösningsmedel eller ständig kontakt med klorvatten.

TEKNISKA DATA

Egenskaper	Enhet	Värde
Yttorr på	minuter	25 ± 5
Härkningstid	Minuter	60 ± 10
Härkningshastighet	mm/24 h	3 - 4
Densitet DIN 53 479-B	g/cm ³	1,44 ± 0,05
Egenskaper för härdad fogmassa		
Foggrörelse, ISO 11600	%	± 25
Elastisk deformation, ISO7389	%	> 70
Flytmotstånd, ISO7390	mm	0
Volymminskning, ISO10563	%	Max. 1,5
Elasticitetsmodul vid 100 % utvidgning, ISO 8339	%	425 ± 25
Draghållfasthet, ISO 8339	MPa	0,32 ± 0,01
Hårdhet (Shore A)		23 ± 2
Temperaturtålighet	°C	-40 till +80

Ovan angivna värden har mätts vid +23 °C och 50% relativ luftfuktighet.

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

- Appliceras på en ren, torr och dammfri yta.
- Använd målartejp vid behov för renare resultat.
- Jämna ut med hjälp av tvålvatten. Tryck tätningsmedlet ordentligt mot underlaget.
- Undvik kontakt med asfalt eller bitumen. Undvik kontakt med alkoholbaserade medel (kan hindra polymerisering). Det är användarens ansvar att kontrollera kompatibiliteten av medlets vidhäftning och kemiska egenskaper med underlaget och risken för synliga spår.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER



FÖRVARING

Upp till 24 månader efter tillverkningsdatumet som anges på förpackningen, i oöppnad originalförpackning, skyddat mot fukt. Förvaras i ett väl ventilerat utrymme vid temperatur på högst 30°C.

FÖRPACKING

290 ml tub, 12 tuber per kartong / 600 ml tub, 20 tuber per kartong.

SÄKERHETSINFORMATION

- Vid kontakt med ögon skölj genast ögonen med rikligt med vatten och sök läkarhjälp.
- Undvik kontakt med huden.
- Förvaras oåtkomligt för barn.