

Tycroc Fast FIX

Snabbverkande mångsidigt vattenbaserat akryllim, starkt häftande direkt. Innehåller inga organiska lösningsmedel och har kort bearbetningstid.

Användningsområden

För limning av Tycroc UHP skivor på olika underlag. Passar dessutom för många olika golv- och väggbeläggningar såsom vinyl, kork, linoleum, PVC samt filt, olika mattbeläggningar, både absorberande och icke absorberande ytor. Passar även för golv med golvvärme. Lämpliga underlag är cement, självutjämnande golvblandningar, gipsskivor, plywood, betong- och träfiberskivor. Limmet ger bra vidhäftning även på släta och absorberande ytor.

Användningsförhållanden

Användningstemperatur +18 °C till +25 °C. Relativ luftfuktighet i rummet bör inte överstiga 65 %. Limmet och materialet som ska limmas bör innan limning ha ungefär samma temperatur som golvet (+18 °C till +25 °C). Underlagsgolvets relativa fuktighet bör vara max 85–90% RH, beroende på material. Vid behov fuktisolera. Underlagsgolv av betong eller utjämningsblandningar bör innan limning helst grundbehandlas med vidhäftningsprimer. Vid montering av golv- och väggbeläggningar följ alltid säljarens/tillverkarens instruktioner. Vid golvvärme måste nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas i enlighet med golvbeläggningssäljarens/-tillverkarens instruktioner.

Bruksanvisning

Förarbeten: Underlaget måste vara monteringsfärdigt, d.v.s. med rätt bärförmåga, rent, torrt, fritt från olja, damm och fett. Användningsförhållanden måste kontrolleras mot gällande byggföreskrifter och standarden DIN 18356. Cement-, betong- och självutjämnande underlagsgolv samt ojämna, äldre och sämre bärande underlagsytor ska slipas tills stark yta med bra vidhäftningsförmåga uppnås. Efter slipning rengör ytan från slipdamm.

Applicering: Rör om limmet ordentligt innan applicering. Applicera limmet på underlaget med hjälp av en limkam. Använd inte mer lim än du behöver för limning av golvbeläggning. Lägg på golvbeläggningen direkt eller efter att ha låtit ytan stå öppen en kort stund. Bred ut limmet noggrant så att det är fritt från luftbubblor och har bra kontakt med golvet. Bästa resultat uppnås med hjälp av en roller som är avsedd för montering av golvbeläggningar. Försäkra dig om att hela golvbeläggningssytan har bra kontakt med limmet.

Våtlimning: Applicera limmet med en limkam. Lägg på materialet som ska limmas på vått lim. Vid våtlimning ska materialet inte läggas på senare än 20 minuter efter limmets applicering. Stryk fast materialet hårt mot underlaget med hjälp av lämpligt arbetsredskap.

Dubbelsidig limning: Applicera limmet med en limkam. Lägg på materialet som ska limmas på det våta limmet, dra därefter isär ytorna och låt limmet torka i 5-10 minuter innan du återigen pressar ihop ytorna som ska limmas. Vid dubbelsidig kontaktlimning är det extra viktigt att beläggningen pressas hårt mot underlaget. Vid limning i våtutrymmen måste alla skarvar i golvbeläggningen förslutas vattentätt.

Åtgång för limning av Tycroc UHP skivor: ca 0,6 kg/m². Det motsvarar 1 x 15 kg plasthink per ca 25 m². Mätt med B3 limkam. Åtgången skiljer sig åt beroende på limkam.

Rengöring

Allt arbete med lim kräver renlighet. För rengöring från lim som inte torkat använd särskilda rengöringsservetter eller använd vatten. För rengöring från härdat lim använd alkohol. Arbetsredskap rengörs med vatten medan limmet fortfarande är vått.

Tekniska data

Egenskap	Enhet	Värde
Arbetstid	minuter	5–20
Yttorr på	minuter	60
Torkningstid	mm/24 h	24
Torrsubstansinnehåll	%	70
Temperaturbeständighet i härdad form	°C	-30 till +70

Ovan angivna värden har mätts vid +23 °C och 50 % relativ luftfuktighet.

Färg

Ljusgult, efter torkning beige.

Förpackning

15 kg plasthink.

Förvaring

Garanterad hållbarhetstid 18 månader efter tillverkning, vid lagring skyddat mot fukt, i sluten originalförpackning på torr och sval plats vid temperatur +5°C till +30°C. Skydda produkten mot frysning.

Avfallshantering

Töm förpackningen helt och kassera den i enlighet med gällande föreskrifter.

Säkerhet

Sörj för god ventilation när produkten används. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik stänk på huden och i ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Förslut förpackningen direkt efter användning. Arbetsprocesser måste anordnas så att direkt kontakt med produkten utesluts. För närmare säkerhetsinformation se produktens säkerhetsdatablad (SDS).

Observera: Instruktionerna i detta dokument grundar sig på tillverkarens tester och ges i god tro. På grund av olikheterna i material och substanser samt olika användningsmöjligheter som ligger utanför tillverkarens kontroll tar tillverkaren inget ansvar för slutresultatet. Därför bör produktens lämplighet alltid testas på plats i förväg.