

Tycroc Fast FIX

Nopea, monipuolinen vesipohjainen akryyliliima, välitön voimakas tartunta. Ei sisällä orgaanisia liuottimia, lyhyt käsittelyaika.

Käyttökohteet

Sopii Tycroc UHP -levyjen liimaukseen eri alustoihin. Lisäksi sopii käytettäväksi moniin eri lattia- ja seinäpintoihin, kuten vinyyli, korkki, linoleumi, PVC ja huopa, erityiset matot, imukykyiset ja imemättömät alustat. Soveltuu myös lämmitettäviin lattioihin. Sopivia alustoja ovat sementti, itsetasoittuvat seokset, kipsilaatta, vaneri, betoni- ja puukuitulevyt. Liima saavuttaa hyvän tarttuvuuden jopa sileällä ja imevällä pinnalla.

Käyttöolosuhteet

Käyttölämpötila +18 °C ... +25 °C. Tilan suhteellinen ilmankosteus ei saa ylittää 65 %:a. Ennen liimausta on liiman ja liimattavan materiaalin lämpötilan vastattava lattian lämpötilaa (+18 °C ... +25 °C). Alustan suhteellinen kosteus saa olla enintään 85–90 % RH, materiaalista riippuen. Tarvittaessa eristettävä kosteudelta. Betoniset ja itsetasoittuvista seoksista tehdyt lattiat suositellaan pohjustamaan ensin tartuntadispersiolla. Lattia- ja seinäpäällystemateriaalien asennuksessa on aina noudatettava myyjän/valmistajan antamia ehtoja. Lattialämmityksen suhteen on noudatettava varotoimenpiteitä lattiapintamateriaalin myyjän/valmistajan antamien ehtojen mukaisesti.

Käyttö

Valmistelut: Alustan on oltava asennusvalmis eli kantava, puhdas, kuiva, öljytön, pölytön ja rasvaton. Käyttöehdot on tarkastettava voimassa olevien rakennusvaatimusten ja standardin DIN 18356 mukaisesti. Hio sementti-, betoni- ja itsetasoittuvat alustat ja epätasaiset, vanhemmat ja kantamattomat alustat, kunnes muodostuu vahva, tarttuva pinta. Poista hionnan jälkeen pöly lattialta.

Levittäminen: Liima sekoitetaan huolellisesti ennen levitystä. Liima levitetään alustalle liimakammalla. Ei käytetä enempää liimaa kuin lattiapäällysteen liimaukseen tarvitaan. Lattiapäällyste asennetaan heti tai sen oltua lyhyen aikaa avattuna. Liima levitetään huolellisesti, jotta ylimääräinen ilma poistuu ja takaa liiman hyvän kosketuksen lattiapinnoitteen kanssa. Parhaan tuloksen tuottaa pintojen asennukseen tarkoitettun rullan käyttäminen. Varmistetaan, että koko lattian pinta saavuttaa hyvän kontaktin liimaan.

Märkäliimaus: Liima levitetään pinnalle liimakammalla. Liimattava pinta asetetaan märälle liimalle. Myöhäisin märkäliimausaika voi olla enintään 20 minuutin kuluttua liiman levittämisestä pinnalle. Liimattava pinta hierotaan vahvasti kiinni sopivalla työvälineellä.

Kaksipuolinen liimaus: Liima levitetään pinnalle liimakammalla. Liimattava pinta asetetaan märälle liimalle, pinnat irrotetaan toisistaan ja liiman annetaan kuivua 5–10 minuuttia ennen kuin liimattavat pinnat painetaan uudestaan yhteen. Kaksipuolista kontaktiliimausta käytettäessä on erittäin tärkeää, että päällyste painetaan vahvasti pintaa vasten. Kosteissa tiloissa liimattaessa on suljettava vesitiiviisti kaikki lattiasaumojen liitoskohdat.

Menekki Tycroc UHP -levyjen liimaukseen: n. 0,6 kg/m². Tämä on yksi 15 kg muovisangollinen n. 25 m²:lle eli n. 35:lle levyille (1200x600 mm levy). Mitattu B3-liimakammalla. Erilaisen kamman käyttö antaa erilaisen menekin.

Puhdistus

Liiman kanssa työskenneltäessä on noudatettava puhtautta. Kuivumattoman liiman puhdistamiseen käytetään puhdistuspyyhkeitä tai vettä ja kosteaa rättiä. Kovettuneen liiman voi poistaa alkoholilla. Työvälineet puhdistetaan vedellä, kun liima on vielä märkää.

Tekniset tiedot

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Työaika	min	5–20
Pintakuiva	min	60
Kovettumisnopeus	mm / 24 h	24
Kuiva-aine	%	70
Lämmönkestävyys	°C	-30...+70

Parametrit on mitattu lämpötilan ollessa +23 °C ja ilman kosteuden ollessa 50 %.

Väri

Vaaleankeltainen, kovettuneena beige.

Pakkaus

15 kg muovisanko.

Säilytys

Säilyvyys 18 kuukautta valmistuspäivästä, avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Varastointi kuivassa, ilmastoidussa paikassa +5 °C - +30 °C lämpötilassa.

Jäädytys-sulatusjaksot testattu seuraavasti. -10 °C ja +23 °C, yhden syklin kesto 48 tuntia (24 tuntia -18 °C ja 24 tuntia +23 °C) Kestävyys 3 jaksoa. (Kuljetuksen aikana)

Jätteiden käsittely

Pakkaus tyhjennetään kokonaan ja kierrätetään asianmukaisella tavalla.

Turvallisuus

Tuotteen käytön aikana on taattava hyvä ilmanvaihto. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Roiskeet silmistä on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja hakeuduttava lääkäriin. Pakkaus on suljettava heti käytön jälkeen. Työprosessit tulee kehittää siten, että suora kosketus tuotteeseen on suljettu pois. Tarkempaa turvallisuustietoa saa tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta.

Huom.! Tässä asiakirjassa annetut ohjeet perustuvat valmistajan suorittamiin kokeisiin, ja ne on esitetty vilpittömässä mielessä. Materiaalien ja alustojen moninaisuuden ja erilaisten käyttömahdollisuuksien vuoksi, joihin emme pysty vaikuttamaan, emme ole missään vastuussa lopputuloksesta. On suositeltavaa tehdä kokeita, joilla todetaan tuotteen sopivuus käyttökohteeseen.