

TYCROC PREMIUM FIX

Neutraali, homeenkestävä, päällemaalattavissa oleva, hybridipolymeeripohjainen liimatiiviste.

TUOTTEEN KUVAUS

- Ei sisällä silikonia, isosyanaatteja eikä liuottimia.
- Kovettuu ilmankosteuden vaikutuksesta, hajuttomasti.
- Nopeasti kovettuva: polymerisoituu hyvin nopeasti ensimmäisten tuntien aikana käytön jälkeen.
- Erinomaiset tiivistysominaisuudet, päällemaalattavissa akryylimaalilla.
- Erittäin UV-, vanhenemis- ja säänkestävä.

KÄYTTÖKOHTEET

- Tycroc -rakennuslevyjen liimaamiseen toisiinsa ja muihin pintoihin.
- Liimaustyöt sekä sisä- että ulkotiloissa.
- Sopii sekä sokkeleiden, profiilien, eristysmateriaalien että koristelaahtojen yms. Kiinnittämiseen.
- Tarttuu hyvin metalli- ja muihin pintoihin (esim. alumiini, sinkitty teräs, kupari, lasi, PVC, betoni, puu, tiili, kivi...).
- Tarttuu märkiin pintoihin.
- Kemiallinen kestävyys: kestää puhdasta, suolista ja kovaa vettä, vesipohjaisia kotitalouskemikaaleja sekä pientä määrää hiilivetyjä, laimennettuja happoja ja emäksiä.
- Ei kestä liuottimia eikä jatkuvaa kosketusta klooriveteen.

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Sideaine		hybrid-polymeeri
Pintakuivumisaika	min	50-70
Kovettumisnopeus	mm/vrk	3-4
Tiheys	g/cm ³	1,44
Virtausvastus (ISO 7390)	mm	0
Kovettuneen tiivisteiden ominaisuudet		
Liikkuvuus saumassa (ISO 11600)	%	± 25
Lopullinen pidentyminen katketessa (ISO 8339)	%	425
Vetolujuus (ISO 8339)	N/mm ²	0,60
Kimmomoduli 100% venymä (ISO 8339)	N/mm ²	0,32
Kovuus, Shore A (ISO 868)		23
Lämpötilankesto	°C	-40...+80

Esitetyt ominaisuudet on mitattu +23 °C:n lämpötilassa ilman suhteellisen kosteuden ollessa 50 %.

KÄYTTÖOHJEET

- Levitetään kuivalle, puhtaalle pölyttömälle pinnalle.
- Puhtaamman tuloksen varmistamiseksi käytettävä tarvittaessa maalarinteippiä.
- Tasoitettava saippuavedellä. Liimatiiviste painettava kunnolla pintaa vasten.
- Vältettävä kosketusta asfalttiin tai bitumiin. Pidettävä erillään alkoholipohjaisista aineista (estävät polymerisoitumisen). Käyttäjän tehtävänä on tarkistaa aineen tarttuvuuden, kemiallisten ominaisuuksien ja tahriintumisen asteen yhteensopivuus pinnan kanssa.

SÄILYVYYS

Säilyvyys 12 kuukautta valmistuspäivästä, avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Varastointi kuivassa, ilmastoidussa paikassa +5 °C - +30 °C lämpötilassa.

Jäädytys-sulatusjaksot testattu seuraavasti. -10 °C ja +23 °C, yhden syklin kesto 48 tuntia (24 tuntia -18 °C ja 24 tuntia +23 °C) Kestävyys 10 jaksoa. (Kuljetuksen aikana)

PAKKAUS

290 ml patruuna, 12 patruunaa laatikossa / 600 ml patruuna, 20 patruunaa laatikossa.

TURVALLISUUSOHJEET

- Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja neuvoteltava lääkärin kanssa.
- Vältettävä pitkäaikaista kosketusta ihon kanssa.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa.