

Tycroc Fast FIX

Rychlé rozdělovací akrylátové lepidlo na vodní bázi se silnou okamžitou přilnavostí. Neobsahuje organická rozpouštědla a má krátkou dobu zpracování.

Oblast použití

Vynikající lepidlo pro lepení panelů Tycroc UHP na různé podklady. Vhodné také pro různé podlahové a stěnové krytiny, jako je vinyl, korek, linoleum, PVC a plst, různé typy koberců, absorpční a nenasákové podklady. Vhodné pro vytápěné podlahy. Vhodnými podklady jsou cement, samonivelační hmoty, sádkarton, překližka, beton a dřevovláknité desky. Lepidlo má dobrou přilnavost i na hladkém a absorpčním podkladu. Rychlé rozdělovací akrylátové lepidlo na vodní bázi se silnými vlhkými adhezními vlastnostmi. Neobsahuje organická rozpouštědla a má krátkou dobu zpracování.

Podmínky aplikace

Provozní teplota mezi +18 °C a +25 °C. Relativní vlhkost v místnosti by neměla překročit 65%. Před lepením by lepidlo a materiál, který má být lepen, měly mít stejnou teplotu jako podlaha (+18 °C až +25 °C). Relativní vlhkost podkladu by měla být maximálně 85–90% RH, v závislosti na materiálu. V případě potřeby chraňte před vlhkostí. Betonové podlahy a podlahy z vyrovnávací hmoty se doporučují k základnímu nátěru. Při instalaci podlahových nebo stěnových krytin je třeba vždy dodržovat pokyny výrobce. Pokud jde o podlahové vytápění, je třeba vždy dodržovat bezpečnostní opatření podle výrobce podlahy.

Návod k použití

Příprava: Podklad by měl být připraven k instalaci, tj. silný, čistý, suchý a bez oleje, prachu a tuku. Podmínky použití by měly být kontrolovány v souladu s účinnými konstrukčními požadavky a normou DIN 18356. Rozemlejte cement, beton a samonivelační podklady a nerovné, starší a nestabilní podklady, dokud se nedosáhne silného, přilnavého povrchu. Po broušení odstraňte prach z podlahy.

Použití: Před aplikací by mělo být lepidlo dobře promícháno. Naneste lepidlo na podklad pomocí stěrky. Nepoužívejte více lepidla, než je potřeba pro lepení podlahy. Podlahu namontujte ihned nebo po krátké čekací době. Lepidlo dobře rozetřete, abyste odstranili přebytečný vzduch a zajistili dobrý kontakt mezi lepidlem a podlahou. Nejlepších výsledků je dosaženo použitím podlahového válce. Ujistěte se, že celý povrch podlahy má dobrý kontakt s lepidlem.

Mokrý lepení: Naneste lepidlo pomocí stěrky. Materiál, který má být nalepen, umístěte na mokré lepidlo. Nejzazší doba pro mokré lepení je až 20 minut po nanesení lepidla na podklad. Lepený materiál by měl být dobře očištěn pomocí vhodného nástroje.

Oboustranné lepení: Naneste lepidlo stěrkou. Lepený materiál položte na mokré lepidlo, oddělte povrchy a nechte lepidlo zaschnout po dobu 5–10 minut, než lepené povrchy znovu spojíte. Při použití oboustranného kontaktního lepení je velmi důležité, aby byl kryt silně přitlačen k povrchu. Ve vlhkých místnostech by měly být utěsněny všechny spoje podlahy.

Míra spotřeby pro Tycroc UHP: cca 0,6 kg na m² - to je jeden 15 kg kbelík na cca 25 m² nebo cca 35 panelů (panel měří 1200x600 mm).

Čištění

Při práci s lepidlem udržujte čistotu. K čištění nevytvrzeného lepidla použijte speciální ubrousky nebo vodu a vlhký hadřík. Vytvrzené lepidlo odstraňte alkoholem. Čistěte nástroje vodou, když je lepidlo ještě mokré.

Technická specifikace

| Vlastnosti | Jednotka | Hodnota |
|------------------------------------|----------|-----------|
| Pracovní doba | Min. | 5–20 |
| Doba vytvrzování (+23 °C / 50% RH) | Min. | 60 |
| Konečná přilnavost | mm/24 h | 24 |
| Tuhé látky | % | 70 |
| Teplotní odolnost po vytvrzení | °C | -30...+70 |

Uvedené parametry byly naměřeny při +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu.

Barva

Světle žlutá, béžová po vytvrzení.

Balíček

15 kg plastový kbelík.

Skladování

Zaručená doba skladování 18 měsíců od data výroby, pokud je skladována v originálním obalu odolném proti vlhkosti na suchém a chladném místě. Chraňte výrobek před chladem.

Nakládání s odpady

Zcela vyprázdněte obal a zlikvidujte podle požadavků.

Bezpečnostní požadavky

Během aplikace zajistěte dostatečné větrání. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte kontaktu s kůží a očima. V případě kontaktu s kůží nebo očima okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Ihned po použití obal uzavřete. Pracovní postupy by měly být navrženy tak, aby byl vyloučen přímý kontakt s výrobkem. Další informace jsou k dispozici v bezpečnostním listu (SDS).

Poznámka: Pokyny v této dokumentaci jsou založeny na zkouškách provedených výrobcem a jsou předloženy v dobré víře. Vzhledem k rozdílům v materiálech a substrátech, jakož i různým možnostem použití, které jsou mimo naši kontrolu, neneseme odpovědnost za dosažené výsledky. Doporučuje se otestovat vhodnost přípravku v místě aplikace.