

## Tycroc Premium FIX

Neutrální, plísňově odolný, odbouratelný, hybridní lepicí tmel na bázi polymeru.

### POPIS PRODUKTU

- Bez silikonu, isokyanátů nebo rozpouštědel.
- Neutrální vytvrzování bez zápachu vzdušnou vlhkostí.
- Rychlé vytvrzování: velmi vysoká rychlost polymerace během prvních hodin.
- Vynikající přilnavost, výrobek může být natřen akrylovou barvou.
- Vynikající odolnost proti UV záření, stárnutí a povětrnostním vlivům.

### OBLASTI POUŽITÍ

- Stavební desky Tycroc lepení a upevnění s jinými povrchy.
- Vnitřní a vnější spojování a lepení.
- Více upevňovacích konstrukcí: sokly, profily, izolační a dekorativní panely.
- Vynikající přilnavost kovových podpěr (hliník, pozinkovaná ocel, měď, sklo, PVC, stavebnictví materiály beton, dřevo, cihly, kameny...).
- Přilne na mokré podpěry.
- Chemická odolnost: odolává čerstvé, solené a tvrdé vodě, stejně jako vodným domácím látkám, rozlité uhlovodíky, zředěné kyseliny a zásady.
- Výrobek nevydrží rozpouštědla ani trvale kontaktní bazénovou vodu.

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Vlastnosti	Jednotka	Hodnota
Doba zpracovatelnosti	minuty	25 ± 5
Doba tvárnosti	minuty	60 ± 10
Vytvrdnutí	mm/24 h	3 - 4
Hustota DIN 53 479-B	g/cm <sup>3</sup>	1,44 ± 0,05
Odpor proti průtoku	milimetr	0
Vlastnosti vytvrzeného tmele	Jednotka	Hodnota
Pružnost, ISO 11600	%	± 25
Elastická regenerace, ISO7389	%	> 70
Odpor proti průtoku, ISO7390	milimetr	0
Změna objemu, ISO10563	%	Max. 1,5
Prodloužení při přetržení, ISO 8339	%	425 ± 25
Modul při 100% prodloužení, ISO 8339	Mpa	0,32 ± 0,01
Pevnost v tahu, ISO 8339	Mpa	0,60 ± 0,01
Tvrdost (Shore A)		23 ± 2
Teplotní odolnost	°C	-40 až +80

Uvedené parametry byly naměřeny při +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu.

### NÁVOD K POUŽITÍ

- Povrch musí být čistý, suchý a bez prachu.
- V případě potřeby použijte maskovací pásy pro lepší povrchovou úpravu.
- Hladké mýdlovou vodou. Správně zatlačte těsnění proti podpěrám.
- Vyhněte se kontaktu výrobku s asfaltem nebo asfaltem. Uchovávejte mimo dosah alkoholu činidla (blokují polymeraci). Je na uživateli, aby zkontrolovali kompatibilitu s podpěrami v terrech přilnavosti, chemické kompatibility a barvení.

# TECHNICKÝ LIST

## SKLADOVÁNÍ

12 měsíců od data výrobku, v původním neotevřeném obalu a vyčištěno z vlhkosti. Skladujte v dobře větrané místnosti a při maximální teplotě 30 °C.

## BALÍKY

290 ml cartridge, 12 cartridges v krabičce / 600ml cartridge, 20 cartridges v krabičce.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- V případě zasažení očí okamžitě očistěte vodou a získejte pečlivou pozornost.
- Vyhněte se dlouhodobému kontaktu s pokožkou.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.