

Tycroc Premium FIX

Neutraalne, hallituskindel, üle värvitav, hübriidpolümeeri baasil valmistatud liimhermeetik.

TOOTE KIRJELDUS

- Silikooni-, isotsüanaatide- ja lahustivaba.
- Tardub õhuniiskuse toimet, lõhnatult.
- Kiiresti tarduv: esimeste tundide jooksul pärast kasutamist polümeriseerub toode väga kiiresti.
- Väga heade hermeetiliste omadustega, akrüülvärviga üle värvitav.
- Kõrge UV-, vananemis- ja ilmastikukindlus.

KASUTUSALAD

- Tycroc ehitusplaatide liimimisel nii omavahel kui ka teistele pindadele.
- Liimimistööd nii sise- kui ka välitingimustes.
- Kasutatav nii liistude, profiilide, isoleermaterjali kui ka dekoratiivsete plaatide jms kinnitamisel
- Nakkub hästi metall- ja muude pindadega (nt alumiinium, tsingitud teras, vask, klaas, PVC, betoon, puit, tellis, kivi...).
- Nakkub märgade pindadega.
- Kemikaalikindlus: talub puhast, soolast ja karedat vett, vee baasil kodukeemiat ning vähestes kogustes süsivesinikke, lahjendatud happeid ja aluselisi aineid.
- Toode ei talu lahusteid ega pidevat kokkupuudet klooriveega.

KULUNORM TYCROC TWP PLAATIDE LIIMIMISEKS

- plaadi laius 600 mm: 290 ml tuub ca 3 m²-le ehk kahele plaadile või 600 ml tuub ca 6 m²-le ehk neljale plaadile.
- plaadi laius 1200 mm: 290 ml tuub ca 4,5 m²-le ehk 1,5 plaadile või 600 ml tuub ca 3 m²-le ehk kolmele plaadile.

Erinevate materjalide ja toodete liimimine annab erineva kulunormi.

TEHNILISED ANDMED

Toote omadused	Ühik	Väärtus
Pindkuivamise aeg	minutid	25 ± 5
Tardumisaeg	minutid	60 ± 10
Tardumiskiirus	mm/24 h	3 - 4
Tihedus DIN 53 479-B	g/cm ³	1,44 ± 0,05
Tardunud hermeetiku omadused	Ühik	Väärtus
Liikumisvõime, ISO 11600	%	± 25
Elastne deformatsioon, ISO7389	%	> 70
Mahu kahanemine, ISO10563	%	Max. 1,5
Elastsusmoodul 100% pikenemisel, ISO 8339	%	425 ± 25
Tõmbetugevus, ISO 8339	MPa	0,32 ± 0,01
Kõvadus (Shore A)		23 ± 2
Temperatuuritaluvus	°C	-40 to +80

Toodud parameetrid on mõõdetud tingimustel +23 °C ja 50% suhtelist õhuniiskust.

KASUTUSJUHISED

- Kanda puhtale, kuivale ja tolmuwabale pinnale.
- Puhtama tulemuse saamiseks kasutada vajadusel maalriteipi.
- Tasandada seebiveega. Suruda hermeetik korralikult vastu aluspinda.
- Hoida asfaldi või bituumeniga kokkupuutumise eest. Hoida eemal alkoholipõhistest vahenditest (need takistavad polümeriseerumist). Kasutaja ülesanne on kontrollida vahendi nakkuvuse, keemiliste omaduste ja määrivuse astme sobivust aluspinnaga.

SÄILITAMINE

Garanteeritud säilivusaeg 18 kuud tootmispäevast hoiustatuna niiskuskindlalt suletud originaalpakendis kuivas kohas temperatuuril +5 °C kuni +30 °C, vältida külmumist ladustamisel.

Testitud külmumis-sulamistsüklid temperatuuridel -18 °C ja +23 °C, ühe tsükli kestus 48 tundi (24 tundi temperatuuril -18 °C ja 24 tundi +23 °C), vastupidavus 10 tsükli.

PAKEND

290 ml tuub, 12 tuubi karbis / 600ml tuub, 20 tuubi karbis

OHUTUS

- Silma sattumisel loputada silmi kohe rohke veega ja konsulteerida arstiga.
- Vältida pikaaegset nahale sattumist.
- Hoida lastele kättesaamatus kohas.