

TYCROC PREMIUM FIX

Neutralus ,atsparus pelėsiams, dažomas, hibridinio polimerinio pagrindo klijai-hermetikas.

PRODUKTO APRAŠYMAS

- Be silikono, izocionatų ar tirpiklių.
- Neutralus ir bekvapis,kietėja oro drėgmėje.
- Greitai stingstantis: greita polimerizacija pirmomis valandomis.
- Puikus sukibimas, produktas gali būti dažomas akriliniais dažais.
- Puikus atsparumas UV spinduliams, senėjimui ir atmosferai.

TAIKYMO SRYTYS

- Tycroc plokštės klijuojamos tarpusavyje ir tvirtinamos ant kitų paviršių.
- Jungiamos ir klijuojamos išorėje bei viduje.
- Tinka daugelyje konstrukcijų:panelės, cokoliai, profiliai,izoliacinės ir dekoratyvinės plokštės.
- Puikus sukibimas su metalo atramomis(aliuminis, cinkuotas plienas, varis, stiklas, PVC, betonas, medis, plyta, akmuo...).
- Prikimba prie drėgnų atramų.
- Chemiškai atsparus: gėlam, sūriam ir kietam vandeniui, angliavandenilio išsiliejimamas, skiestoms rūgštims.
- Produktas neatsparus tirpikliams ar ilgalaiikiui kontaktui su baseino vandeniui.

TECHNINAI DUOMENYS

Savybės	Vienetai	Reikšmė
Tipas		hibridinis polimeras
Plėvelės susiformavimo laikas	minutės	50-70
Sustingimo laikas	mm/24 h	3-4
Tankis	g/cm ³	1,44
Atsparumas nuotėkiui, (ISO 7390)	mm	0
Sustingusio hermetiko savybės		
Jungties paslankumas, (ISO 11600)	%	± 25
Pailgėjimas lūžio metu (ISO 8339)	%	425
Tempiamasis stipris (ISO 8339)	N/mm ²	0,60
Modulis esant 100% pailgėjimui (ISO 8339)	N/mm ²	0,32
Kietumas pagal Šorą A		apie 23
Naudojimo temperatūra	°C	nuo -40 iki +80

Nurodyti parametrai buvo matuojami esant +23 °C ir 50 % santykiniam oro drėgnumui.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Paviršius turi būti sausas,švarus, be dulkių.
- Geresniam išbaigimui naudoti izoliacinę juostą.
- Lyginti su muiluotu vandeniu. Hermetiką teisingai prispausti prie atramų.
- Vengti kontakto su asfaltu ir bitumu. Laikyti atokiai nuo medžiagų turinčių alkoholio(blokuoja polimerizaciją).Vartotojas turėtų patikrinti suderinamumą su laikomais paviršiais,cheminį suderinamumą.

SANDĖLIAVIMAS

18 mėnesiai nuo produkto datos, originalioje uždarytoje pakuotėje ir apsaugoti nuo drėgmės. Laikyti gerai vėdinamoje patalpoje,maksimali temperatūra 30°C.

IPAKAVIMAS

290 ml tūtelė, 12 tūmelių pakuotėje / 600ml tūtelė, 20 tūmelių pakuotėje.

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS



SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Patekus į akis , kuo greičiau išplauti ir kreiptis į medikus.
- Vengti ilgo kontakto su oda.
- Saugoti nuo vaikų.